



BeniPlast/BeniTex, S. A.
Sociedad unipersonal

ADMINISTRACIÓN Y FÁBRICA

AVDA. VICENTE BOLUDA POLOP, 54
APDO. CORREOS, 7
46830 BENIGÁNIM (VALENCIA)
TEL.: 34 - 96 292 01 46
FAX: 34 - 96 292 02 22 / 34 - 96 292 00 62

WEB: <http://www.benitex.com>
e-mail: benitex@benitex.com

OFICINA COMERCIAL

C/. QUART, 104
46008 VALENCIA
TEL.: 34 - 96 391 69 06
FAX: 34 - 96 392 16 38



F I C H A T É C N I C A

ARTÍCULO	TE025030E7221	REV. N°	4
NOMBRE	BENIHAIL, GVM, 2,5x3, HDPE ESTABILIZADO, NATURAL/NEGRO-NATURAL, V.2	FECHA	14/05/18
DESCRIPCIÓN	TEJIDO, GASA VUELTA MONOFIL, 2,5x3, HDPE ESTABILIZADO, NATURAL/NEGRO-NATURAL, REMETIDO		
APLICACIONES	PROTECCIÓN AGRÍCOLA		

CARACTERÍSTICAS		NOMINAL	MIN.	MAX.	UNIDAD	MÉTODO
MATERIA BASE DEL TEJIDO		HDPE	-	-	-	-
COLOR DEL TEJIDO		NATURAL/NEGRO 2 C 2X-NATURAL	-	-	-	PANTONE
PESO TOTAL		46	41	51	GR / M²	ISO 3801-2
N° DE HILOS	URDIMBRE	25	24	26	x 10 CM	ISO 7211-2
	TRAMA	30	29	31		
	REFUERZO LATERAL EXTERNO	200	196	204		
	REFUERZO LATERAL INTERNO					
	REFUERZO CENTRAL	100	98	102		
FUERZA MÁXIMA (F)	URDIMBRE	210	189	-	N / 5 CM	ISO 13934-1
	TRAMA	330	297	-		
	REFUERZO LATERAL EXTERNO	1600	1440	-		
	REFUERZO LATERAL INTERNO			-		
	REFUERZO CENTRAL	800	720	-		
ALARGAMIENTO A LA FUERZA MÁXIMA	URDIMBRE	20	15	25	%	
	TRAMA	17	14	21		
	REFUERZO LATERAL EXTERNO	24	20	30		
	REFUERZO LATERAL INTERNO					
	REFUERZO CENTRAL	24	20	28		
MATERIA BASE DEL PLASTIFICADO			-	-	-	-
COLOR DEL PLASTIFICADO	CARA 1		-	-	-	PANTONE
	CARA 2		-	-		
PESO DEL PLASTIFICADO	CARA 1				GR / M²	ISO 2286
	CARA 2					
DIMENSIONES DEL PORO	LONGITUDINAL	3,02	-	-	MM	INTERNO
	TRANSVERSAL	7,42	-	-		
POROSIDAD		84	-	-	%	INTERNO
SOMBREO		12	-	-		
EFFECTO CORTAVIENTOS		4	-	-	%	ISO 9237
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE¹		-	50/2.304	-	%(F) / H	ISO 13934-1

1.- Intemperización realizada según la norma ASTM G-154 en cámara QUV UV-VAPOR (con lámparas UV-B). Ciclo UV: 8 h, 60° C, 0,63 w/m²/nm. Ciclo condensación: 4h, 50° C.

REFUERZOS	UN REFUERZO LATERAL DE 50 MM (± 10 %) A CADA BORDE DEL DEL TEJIDO. UN REFUERZO CENTRAL DE 150 MM (± 5 %) CON LOS 3 CM CENTRALES A 20 H/CM.
MARCAS	UNA RAYA AMARILLO ORO A CADA LADO DE LOS REFUERZOS (4 HILOS EN LOS LATERALES Y 2 EN EL CENTRAL). UNA RAYA CON LA MARCA DEL AÑO EN EL CENTRO DE LOS REFUERZOS LATERALES Y A CADA LADO DEL TRAMO INTERNO DEL REFUERZO CENTRAL (DE 4 Y 2 HILOS)
ANCHOS	ANCHOS SIN COSTURA DE HASTA 5 M, DE 50 EN 50 CM, Y ANCHOS ESPECIALES (BAJO DEMANDA). TOLERANCIAS DE ± 3 %

NOTA: Los anteriores valores tienen carácter relativo a las condiciones estandar reseñadas y no presuponen, por tanto, una garantía jurídica relativa a su rendimiento en una aplicación concreta. Estos valores están basados en nuestras experiencias actuales, pudiendo verse modificados en posteriores revisiones.